

## Vattentätande Betongfärg Latex



**Produktbeskrivning** DRYLOK vattentätande betongfärg är en unik färg som garanterat stoppar vatten, även under högt tryck. DRYLOK bildar en barriär mot vatten genom att den tränger långt in i betongens porer och skapar en vattentät film. Utmärkt för bassänger och poler. DRYLOK kan ej mögla och är resistent mot alkali. Bästa resultat fås om den appliceras på torra ytor, men kan appliceras på lätt fuktade ytor också.

<b>Teknisk data</b>	<b>Ytfinish</b>	Matt strukturerad yta
	<b>Kulör</b>	Se färgprover
	<b>Lukt</b>	Svag, typisk doft av latex
	<b>Brandfarlig</b>	Inte brandfarlig
	<b>Viskositet</b>	125 till 135 KU
	<b>Ph</b>	9,5 till 9,9
	<b>Filmtjocklek</b>	13 till 21 mil vått
	<b>VOC-halt</b>	89 g/l max
	<b>Kategori</b>	A/i
	<b>EU gränsvärde</b>	140 g/l

**Torktider** vid 20°C och 60 % relativ luftfuktighet

<b>Dammtorr</b>	30 minuter till 1 timma
<b>Övermålningsbar:</b>	3 timmar
<b>Övermålningsbar med dekorativ latexfärg</b>	24 timmar

**Förtunning** Förtunnas inte

**Täckning** Teoretisk: 3,5 m<sup>2</sup>/liter  
Praktisk täckförmåga beror på många faktorer som underlagets porositet och råhet och materialsvinn vid applicering.

## Vattentätande Betongfärg Latex

---

**Förberedelser**

Betongytan måste vara ren och fri från smuts, damm, fett, olja, frost och färg. Laga alla hål och sprickor med DRYLOK Fast Plug, en snabbhärdande hydraulisk cement. Kontrollera även fogen där golv och vägg möts, fyll igen eventuella sprickor med DRYLOK Fast Plug. Ta bort efflorescenser (vita kalkutfällningar i betongen) med DRYLOK Etch och en stålborste. Ingen garanti ges om DRYLOK används på en redan målad yta.

**Applicering**

Rör om ordentligt före och under applicering. Måla endast när temperaturen är över 10°C. applicera DRYLOK vattentätande betongfärg direkt på den bara betongytan med en nylonpensel, så den tränger in ordentligt i betongens porer. För bästa resultat, vänta på en torr (regnfri) period innan applicering. Lägg på TVÅ LAGER. Låt torka 3 timmar mellan lagren. Andra lagret kan appliceras med en pensel eller roller.

**Viktigt**

Om läckage fortfarande uppstår efter två lager, måla ytterligare en gång på denna yta. Vid målning på insidan av betongcistern, fiskdamm och vattentankar, låt DRYLOK vattentätande betongfärg torka i en vecka innan den fylls med vatten. DRYLOK vattentätande betongfärg ger i sig själv ett dekorativt och skyddande ytskikt. Önskas annan färg annan färg att användas ovanpå, i dekorativt syfte, kan en latexfärg av god kvalitet användas (låt dock DRYLOK vattentätande betongfärg torka i 24 timmar innan latexfärgen appliceras).

**Rengöring**

Gör rent penslar och verktyg direkt efter användning i varmt vatten med tvål/diskmedel. Ta bort så mycket av produkten som möjligt från penslar och verktyg innan tvättning. Flytande lackrester lämnas till miljöstation. Vål tömda brukar lämnas till förpackningsåtervinningsstationer.

**Brytning**

DRYLOK vattentätande betongfärg kan brytas till ljusa kulörer med en alkalisäker brytpasta. Använd endast 25% av vad som normalt rekommenderas. Använd inte mer än 60 ml till 3.8 liter.

## Vattentätande Betongfärg Latex

---

**Lagring** Lagra i ett svalt, torrt och väl ventilerat utrymme, inte i direkt solljus vid temperatur mellan 5 och 35°C. Förvaras frostfritt.

**Storlekar** DRYLOK vattentätande betongfärg finns i 946 ml (endast vit) och 3.8 liter förpackning.

**Artikel nr**

	Storlek	Artikel nr
DRYLOK VTB Vit	946 ml	27512
DRYLOK VTB Vit	3.8 liter	27513
DRYLOK VTB Grå	3.8 liter	27613
DRYLOK VTB Beige	3.8 liter	27713
DRYLOK VTB Blå	3.8 liter	27813

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt står utom vår kontroll fränsäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.