

E1 1-komponents Epoxigolvfärg



Produktbeskrivning DRYLOK 1-komponents Epoxigolvfärg utnyttjar en avancerad epoxiteknologi för att skydda och försköna interiöra och exteriöra betongytor som garagegolv, betongtrappor, balkonger, altaner mm i hem och industrimiljö.

Teknisk data	Ytfinish	Halv-Blank, mellan 55 och 65
	Kulör	Se färgprover
	Lukt	Svag , typisk doft av epoxi
	Brandfarlig	Inte brandfarlig
	Viskositet	70 till 75 KU
	Ph	8 till 9
	Filmtjocklek	4 till 5 mil vått
	VOC-halt	80 g/l max
	Kategori	A/i
	EU gränsvärde	140 g/l

Torktider vid 20°C och 60 % relativ luftfuktighet

Dammtorr 30 minuter till 1 timma
Övermålningsbar: 4 timmar
Gångtrafik Lätt 4 timmer, tung 24 timmar
Biltrafik 5 till 7 dagar

Förtunning Förtunnas inte

Täckning Teoretisk: 10 m²/liter
 Praktisk täckförmåga beror på många faktorer som underlagets porositet och råhet och materialsvinn vid applicering.

E1 1-komponents Epoxigolvfärg

Förberedelser

Ytan måste vara ren från smuts, damm, fett, olja, tvål, vax, betonghud. Ta bort eventuella fläckar med rengöring avsedd för betong, följ tillverkarens instruktioner. Skölj noga med mycket vatten och låt torka. Betongen skall ha en sträv yta, som ett medium slippapper, innan den målas. För betong som har en slät yta använd högtryckstvätt eller syratvätt, se under Nya/Omålade ytor.

Nya/Omålade ytor

Nylagd betong måste härda i minst 30-60 dagar. För bästa resultat skall ytan tvättas med en 75-120 bar högtryckstvätt för att ta bort formolja och andra föroreningar efter gjutprocessen. Låt ytan torka helt. För att inte skada betongenytan skall inte högre tryck än 120 bar användas. Betongen skall kännas som ett 120 korns slippapper. Testa betongen genom att spraya lite vatten på ytan. Om inte vattnet sugs upp lätt av betongen krävs att ytan etsas. För att etsa betong skall hela ytan först blötas med vatten. Använd sedan en minst 15 % saltsyralösning. Saltsyra är starkt frätande och det är mycket viktigt att leverantörens bruksanvisning följs. Saltsyralösning appliceras tills ytan känns som ett 120 korns slippapper. Det kan ta några appliceringar innan önskat resultat uppnås. Alla rester måste sedan sköljas bort och betongen torka helt innan applicering av DRYLOK 1-komp Epoxigolvfärg.

Gammalt, slitet eller tidigare målade golv

Ta bort flagnande färg och tvätta av all smuts, vax, och olja med ett mildt rengöringsmedel. Skölj noga och låt torka. Mögel skall tas bort med hjälp av en mögelborttagare. Högtryckstvätta (75-120 bar) exteriöra golvytor för att ta bort flagnande och mjölande färg. Låt ytan torka helt.

Applicering

Rör om ordentligt innan och under applicering. Luft- och yttemperaturen måste vara över 10°C. Applicera ett jämnt lager med en 10 mm lugg roller eller en syntet pensel av god kvalitet. Applicera inte i direkt soljus eller om ytan är varm. Tillåt första lagret torka 4 timmar innan andra lagret appliceras. 2 lager skall appliceras. Hög luftfuktighet och låg temperatur förlänger torktiden. Det 2 lagret skall appliceras i 90 grader mot det första lagret för att färgen skall bli enhetlig. Applicera inte mer än 2 lager. Applicera inte i fuktigt väder eller om regn eller frost väntas.

Viktigt

Golv där fukten tränger upp underifrån eller som är konstant fuktiga skall inte målas.
Åtgärda läckor och skador i ytan genom att laga sprickor med hjälp av DRYLOK Fast Plug, en snabb sättande hydraulcement.
Skall inte används på tidigare målade ytor där 2-komponents epoxi har använts.

E1 1-komponents Epoxigolfvärg

Rengöring

Gör rent penslar och verktyg direkt efter användning i varmt vatten med tvål/diskmedel. Ta bort så mycket av produkten som möjligt från penslar och verktyg innan tvättning. Flytande färgrester lämnas till miljöstation. Vål tömda brukar lämnas till förpackningsåtervinningsstationer.

Lagring

Lagras stående i ett svalt, torrt och väl ventilerat utrymme, inte i direkt solljus vid temperatur mellan 5 och 35°C. Aktas för kyla.

Storlekar

DRYLOK E-1 Epoxi Golfvärg finns i 3.8 liter förpackning.

Artikel nr

DRYLOK E-1 Golfvärg Grå	28213
DRYLOK E-1 Golfvärg Platina	28113
DRYLOK E-1 Golfvärg Sand	28313
DRYLOK E-1 Golfvärg Vit	28013

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt står utom vår kontroll fransäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.