

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

WALL PAINT

.....
CHALKWASH



Förberedelser: För att försäkra färgens lämplighet, testa den först på ett litet osynligt område. Se till att ytan är ren, torr och fri från föroreningar. Använd målartvätt för att ta bort alla spår av föroreningar, skölj ytan med vatten efteråt. Om föremålet tidigare har behandlats med vax eller olja ska ytan rengöras ordentligt med lacknafta. Hårda, blanka eller-tidigare målade ytor slipas innan målning.

Användning: Rör om ordentligt före användning. Produkten kan påföras med pensel eller roller. Vid påföring med pensel använd en stor mjuk pensel. Applicera ett andra lager korsvis med en 12 cm bred fasadpensel eller en moddlare av god kvalitet för att skapa mineralkalkeffekt. Långa drag ger en mjukare effekt, kortare drag ger ett mer intensivt uttryck.

Täckning: Upp till 11m²/l per strykning. Täckningen kan variera beroende på applicerings sättet, hur snabbt appliceringen sker och ytans uppsugningsförmåga.

Torktid: Yttorr inom 1 timme. Ytan hårdnar inom 4 timmar. Övermålningsbar efter 4 timmar.

Rengöring: Avlägsna så mycket av produkten som möjligt från penslar etc. innan du tvättar dem med vatten. Låt inte produkten komma ut i avloppssystem eller vattendrag. Det kan finnas lokala bestämmelser och anläggningar för återvinning av färgrester.

Begränsningar: Skall inte användas direkt på metaller. Använd en lämplig grundfärg för metall. Detta är inte en spärrprodukt som förhindrar missfärgningar. Behandla alla ytor med spärrgrund där det kan uppstå missfärgningar, inklusive kvistar. Rengör inte ytan med tvättmedel som innehåller slipmedel, använd endast en fuktig trasa. Vissa livsmedel kan missfärga den målade ytan, avlägsna eventuellt spill omedelbart för att stoppa eller minimera effekten. Temperaturen vid applicering och torkning bör vara högre än +10°C.

