



# STONETECH® GROUT RELEASE

DS-213.5-0218

Globally Proven  
Construction Solutions

Applicera STONETECH Grout Release innan på stenytor för att enkelt avlägsna fogrester från ytan.



## FUNKTIONER/FÖRDELAR

- Förenklar rengöringen efter fogning
- Mottverkar att fogen fläckar ytan
- Vattenbaserad formula
- Inomhus och utomhus

## ANVÄNDNINGSMRÅDEN

- Bänkskivor
- Stänkytor
- Golv
- Väggar

## TILLVERKARE

LATICRETE EUROPE S.R.L .

Via Viazza 1° Tronco nr 19

41043 Formigine (MO) – Italy

Ph. +39 059557680

info@laticreteurope.com

## EXPECTED WEAR

**Rekomenderade ytor**

Natursten, murverk och betong som:

- Marmor
- Kalksten
- Travertine
- Skiffer
- Sandsten
- Tumlad sten

Inte rekommenderad för användning på keramik, porslin eller tät (låg absorptionsförmåga) sten.

**Storlekar och artikelnummer.**

300 ml, 6-pack

1 liter, 6-pack

5 liter, 4-pack

**Teoretisk täckning**

- Upp till 41 m<sup>2</sup>/Lit, beroende på ytans porositet och beskaffenhet.

**Hållbarhet**

Fabriksförpackad, förseglad, behållare håller i två (2) år vid förvaringstemperaturer mellan 10°C och 32°C.

**Att tänka på**

Läs alltid Säkerhetsdatabladet innan användning.

**TEKNISKA DATA****Fysiska beståndsdelar**

Form	Vätska
Färg	Färglös
Lukt	Svag
pH	12
Flampunkt	> 110.0 °C

**Torktid**

Genomhärdad	4 timmar innan fogning
-------------	------------------------

Torktiden påverkas av utrymmets/ytans temperatur, luftfuktighet och ventilation. Detta kan påverka torktiden avsevärt.

**APPLICERING****Ytförberedelser**

Läs hela etiketten innan användning. Används endast som angivits i texten. Testa alltid på en liten dold yta för att säkerställa vilka verktyg som skall användas och hur resultatet blir. Se till att ytan är ren, torr och fri från lösa partiklar. Yttemperaturen skall vara mellan 10 – 26°C. Undvik hud och ögonkontakt med vätskan. Använd lämpliga skyddsglasögon, handskar, långärmad tröja och heltäckande byxor när produkten

används. Säkerställ att utrymmet är välventilerat under hela applicerings-processen, tills ytan är torr. Håll barn och husdjur borta från ytan tills den skall tas i bruk.

**Beskrivning**

1. Maskera alla ytor som inte skall behandlas.
2. Applicera ett jämt lager STONETECH® Grout Release med en lackstrykare, pensel, roller eller lågtrycks spruta.
3. Tillåt STONETECH Grout Release att suga in i ytan under 5-15 minutes.
4. Torka upp all kvarvarande Grout Release från ytan. Låt inte överflödigt vätska pöla eller torka på ytan. Applicera inte för mycket.
5. Tillåt ett minimum om 4 timmars torktid innan fogning.
6. Efter fogning avlägsnas överskott av fogmassa från ytan. Tillåt inte fogen att torka helt innan avlägsning.
7. Rengör verktyg med vatten.
8. När fogen är genomhärdad förseglas hela ytan med lämplig STONETECH Impregnering. Följ tillverkarens råd för härdningstid.

**Rengöring**

Rengör alla verktyg med vatten efter användning.

**UNDERHÅLL**

Rengöringsprodukter med högt pH (basiska) och lågt pH (syror), ammoniak baserade produkter samt produkter med slipmedel i behövs inte för dagligt underhåll. Detta kan i många fall skada STONETECH impregneringen och i och med detta påverka skyddet mot fläckar. För regelbunden rengöring av behandlade ytor används med fördel en pH neutral rengörare, som STONETECH Stone & Tile Cleaner. För svåra fläckar kan STONETECH KlenzAll Cleaner användas tillsammans med skurnylon eller en styv borste med långt skaft.

Att tänka på: Innan användning av rengöringsmaterial på kakal, sten etc testa alltid på en dold yta eller på en lös kakelplatta. För att säkerställa önskat resultat.

För mer information läs TDS 262 Stone and Tile Care Guide.

**TECHNICAL SERVICES****Technical Assistance**

Information is available by calling the LATICRETE  
Technical Service Hotline:

Toll Free: +1.888.786.6343, ext. 2

Telephone: +1.203.393.0010, ext. 235

Fax: +1.203.393.1948

## TECHNICAL SERVICES

### Technical assistance

For information contact: +39 0187 897470

[info@laticreteurope.com](mailto:info@laticreteurope.com)

### Teknisk information och säkerhetsdatablad

För att erhålla teknisk information och  
säkerhetsdatablad besöks vår hemsida.

[www.mppc.se](http://www.mppc.se)

M&P Paint & Coatings AB

August Barks Gata 1

421 32 Västra Frölunda

Tel: +46 31 773 80 71