

ZAR®

ZAR®

Aqua Polyuretanlack



PRODUKTINFORMATION

Aqua ZAR är en vattenbaserad polyuretanlack som torkar på 30 minuter och kan överlackas efter 2 timmar. Aqua ZAR är lättstruken och ger en slitstark och resistent lackyta på trägolv, möbler, bardiskar och snickerier. Aqua ZAR ger en kristallklar yta som inte gulnar och därför idealisk att använda ovanpå en vitbetsad yta. Aqua ZAR är självutjämnande och efterlämnar inte några penselmärken. Står emot skuffmärken, alkohol och hushållskemikalier.

TEKNISK DATA

Glansvärde	10 / 20 / 40 / 90
Lukt	Svag
Brandfarlig	Nej
Viskositet	55-60 KU-enheter vid 25°C
Ph	8-8,5
Filmtjocklek	4-5 mil vått
VOC-halt	122 g/l
Kategori	A/i
EU-gränsvärde	140 g/l (2010)

TORKTIDER VID 20°C & 60% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Dammtorr	30 minuter
Övermålningsbar	2 timmar
Gångtrafik	24 timmar
Möbler	3-5 dagar innan möbler ställs på
Genomhärdad	7 dagar
Förtunning	Förtunnas inte

Täckning

Teoretisk täckförmåga 12 m² per liter.

Praktisk täckförmåga beror på flera faktorer som underlagets porositet och råhet och materialsvinn vid applicering.

ZAR® Aqua Polyuretanlack



FÖRBEREDELSE

Nytt/obehandlat trä

Slipa ytan slät med ett fint slippapper (180-240). Slipa alltid längs med fibrerna. Om ytan är grov och ojämn, slipa först med ett grovt slippapper och avsluta med ett finare. Dammsug upp allt slipdamm och torka ytan ren med en ren trasa.

Gammal lack i bra skick

Gör rent ytan från smuts, fett och vax. Slipa lätt i fibrernas riktning för att matta ner alla blanka ytor. Dammsug upp allt slipdamm och torka ytan ren med en ren trasa.

APPLICERING

Rör om ordentligt innan och under applicering. SKAKA INTE. Applicera direkt från burken eller ur tråg. Använd en ren pensel med syntetborst, lackstrykare eller spruta. Använd inte roller. Doppa penseln i burken och låt över-

GOLVLACKNING

Områden med sämre ventilation som stängda rum, hörnen etc. kan ta längre tid att torka. Applicera 3-4 lager för bästa resultat. Vänta minst 12 timmar innan ytan beträds.

INFORMATION

Rengöring

Gör rent penslar och verktyg direkt efter användning i varmt vatten med tvål/diskmedel. Ta bort så mycket av produkten som möjligt från penslar och verktyg innan tvättning. Flytande lackrester lämnas till miljöstation. Väl tömda burkar lämnas till förpackningsåtervinningsstationer.

Gammal lack i dåligt skick

Ta bort all gammal lack. Alla lacker eller betser som innehåller vax eller vattenavstötare måste tas bort. Dammsug upp allt slipdamm och torka rent med en ren trasa.

Om ytan ska betsas

Använd ZAR Träbets eller en vattenbaserad betsa. Tillåt ZAR Träbets att torka minst 3-6 timmar innan ytan lackas.

flöd droppa av. Stryk ut tunna lager i fibrernas riktning (för tjocka lager kan ge "mjölkighet" när lacken är torr). Undvik att pensla för mycket då luftbubblor kan bildas. Applicera ej när luft- och ytemperaturen är under 10°C.

Vänta 3-5 dagar innan möbler sätts på plats. Lacken uppstår maximal styrka efter 7 dagar. Skall inte används på tidigare målade ytor där 2-komponents epoxi har använts.

Storlekar

Aqua Polyuretanlack finns i 946 ml och 3.8 liter.

Storlek	Glans 90	Glans 40	Glans 20	Glans 10	st/krt
946 ml	U32412	U34512	U32512	U34412	4
3,8 L	U32413	U34513	U32513	U34413	2

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt står utom vår kontroll fransäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.

Uppdaterat 2022