

# RUST-OLEUM

Rust-Oleum®

## CombiPrimer® Häftgrund 3302

### PRODUKTINFORMATION

Rust-Oleum® CombiPrimer® Häftgrund är baserad på akryl löst i lösningsmedel.

CombiPrimer® Häftgrund skall användas på galvaniserat och rostfritt stål, aluminium, koppar, glas, porslin, och andra släta, oporösa ytor.

Ovanpå läggs CombiColor® Original-färgsystemet. CombiPrimer® Häftgrund är främst framtagen för pensel applicering.



### TEKNISK DATA

Ytfinish	Klibbig
Kulör	Transparent/blå
Densitet	0,87 kg/liter
Torrhalt	7 (vol)%
Viskositet	16-24 sek. <i>Ford kopp vid 20°</i>
VOC-halt	741 g/l
Kategori	A/h
EU gränsvärde	750 g/l (2010)

### TORKTIDER VID 20°C & 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Beröringstorr	Förblir klibbig
Hanteringsbar	Förblir klibbig
Övermålningsbar	Efter 30 min men innan 24 timmar
Värmetålighet	100°C (torr värme)

### Täckning

Teoretisk täckförmåga 35 m<sup>2</sup>/l. Praktisk täckförmåga beror på bl a underlagets porositet och råhet samt materialsvinn vid applicering.

# Rust-Oleum® CombiPrimer® Häftgrund



## FÖRBEREDELSE

Avlägsna fett, olja och alla andra föroreningar från underlaget genom alkalisk rengöring eller genom högtryckstvättning i kombination med lämpligt rengöringsmedel. Avlägsna tidigare

applicerade färglager helt med färgborttagare/stripper. Ytan måste vara ren och torr under applicering.

## APPLICERING

För garanterad homogenitet skall färgmaterialet omröras väl innan användning.

Applicera med en naturhårspensel av god kvalitet. Övermålas så snart som möjligt efter 30 minuter för att förhindra att smuts och damm fastnar i häftgrunden.

## INFORMATION

### Appliceringsvillkor

Omgivande luftens, underlagets och materialets temperatur skall vara 5-35°C, och den relativa luftfuktigheten under 85%. Underlagets temperatur måste vara >3°C över daggpunkten.

### Rengöring

CombiColor® Förtunning eller Xylen.

### Användarskydd

Se säkerhetsdatablad samt varningstext på burken.

### Lagring

Färgen håller i 5 år från tillverkningsdatum i öppnad förpackning, om lagrad i torrt, välventilerat utrymme, ej i direkt solljus och vid temperatur mellan 5 och 35°C.

### Storlekar

CombiPrimer® Häftgrund finns i 250 ml, 750 ml & 400 ml aerosol.

CombiPrimer®	250 ml 6 st/krt	400 ml 6 st/krt	750 ml 6 st/krt
Häftgrund	3302SC.0.25	3302SC.0.40	3302SC.0.75

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt står utom vår kontroll frånsäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.

Uppdaterat 2022