

RUST-OLEUM

Rust-Oleum®

CombiColor® Original



PRODUKTINFORMATION

Rust-Oleum® CombiColor® Original är en grund- och toppfärg i en och samma produkt, baserad på en uretanmodifierad alkyd som har goda torkegenskaper även vid låga temperaturer. Produkten innehåller rostskyddspigment och är bly- och kromatfri.

CombiColor® Original kan användas direkt på bart eller manuellt avrostat stål och ytor grundade med CombiPrimer® 3369/3380.

Produkten är framför allt avsedd för pensel- och rollerapplicering men kan även sprutas.

CombiColor® Original ger korrosionsskydd i lättare industriell miljö. Stålkonstruktioner i mer aggressiv miljö bör först grundas med CombiPrimer® 3380.

TEKNISK DATA

Ytfinish	Högblank (7375 & 7394 är satin, 7378 & 7390 är matt)
Kulör	Se kulörkarta
Densitet	Högblank 1,07 kg/l ±0,09 beroende på kulör Satin 1,22 kg/l ±0,10 beroende på kulör
Torrhalt	Blank 54,6 (vol)% ±2,0 beroende på kulör Satin 50,6 (vol)% ±2,0 beroende på kulör
Viskositet	Blank 104-108 KU /"Krebs Störmer" vid 20° Satin 86-91 KU /"Krebs Störmer" vid 20°
Rek. filmtjocklek	55µm torrt, lika med 100µm vått
VOC-halt	439 g/l max
Färdig att använda	495 g/l max
Kategori	A/i
EU gränsvärde	500 g/l (2010)

TORKTIDER

VID 20°C & 50%
REL. LUFTFUKTIGHET

VID 10°C & 60%
REL. LUFTFUKTIGHET

VID 30°C & 50%
REL. LUFTFUKTIGHET

Beröringstorr	2 timmar	3 timmar	1,5 timme
Hanteringsbar	8 timmar	16 timmar	6 timmar
Övermålningsbar	>16 timmar	>24 timmar	>8 timmar
Full hårdhet	7 dagar	14 dagar	5 dagar

M&P
DISTRIBUTÖR AV
M&P PAINT AND COATINGS

Rust-Oleum® CombiColor® Original



Värmeresistens

90°C (torr värme), vid förhöjda temperaturer kan missfärgning inträffa.

FÖRBEREDELSE

Avlägsna fett, olja och alla andra föroreningar från underlaget genom alkalisk rengöring eller genom högtryckstvättning i kombination med lämpligt rengöringsmedel.

Avlägsna rostflagor, löst glödskal, lösa rost- och färgskikt genom skrapning och stålborstning till St 3 (ISO 8501-

Täckning

Teoretisk täckförmåga 10,3 m²/l vid 55my torrt (beroende på kulör). Praktisk täckförmåga beror på bl a underlagets porositet och råhet och materialsvinn vid applicering.

APPLICERING

För garanterad homogenitet skall färgmaterialet omröras väl innan användning.

Spädning & applicering

Pensel: upp till 10 (vol)%; RUST-OLEUM Förtunning (7301). Använd penslar med lång naturborst.

Roller: upp till 10 (vol)%; RUST-OLEUM Förtunning (7301). Använd polyamid (perlon) -rollers med kort ludd, 6-12mm. Rollerapplicering kan kräva två skikt för att uppnå rekommenderad torrfilmtjocklek.

Luftburen sprutning: 10-25 (vol)%; RUST-OLEUM Förtunning (7301) självtrycks- eller övertryckskopp.
Munstycke: 1,0-1,5 mm Tryck: 2-4 bar

01:1988), lätt blästring eller slipning. Mattered intakta färgskikt lätt för bästa vidhäftning. Ytan måste vara ren och torr under applicering. Galvaniserade ytor, zink-och aluminiumunderlag skall först grundas med CombiPrimer 3302 Häftgrund.

INFORMATION

Appliceringsvillkor

Den omgivande luftens, underlagets och materialets temperatur skall vara mellan 5 och 35°C, och den relativa luftfuktigheten under 85%. Underlagets temperatur måste vara minst 3°C över dagpunkten.

Viktigt

Maximal torrfilmtjocklek per skikt: 75µm torrt, lika med 135µm vått. För att undvika ojämnt utseende vid applicering av aluminiumkulörer rekommenderas sprutning av 7311 med HVLP. CombiColor Original kan övermålas med CombiColor Original Spray inom 4 timmar eller efter 72 timmar.

Användarskydd

Se säkerhetsdatablad samt varningstext på burken.

Rengöring

CombiColor® Förtunning eller lacknafta.

Lagring

Färgen håller i 5 år från tillverkningsdatum i öppnad förpackning, om lagrad i torrt, välventilerat utrymme, ej i direkt solljus och vid temperatur mellan 5 och 35°C.

Storlekar

CombiColor® Original finns i 250 ml, 750 ml, 2,5 liter samt 400 ml aerosol.

Se kulörer och artikelnummer på nästa sida.

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt står utom vår kontroll fransäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.

Uppdaterat 2022

Rust-Oleum® CombiColor® Original



Kulör	250 ml, 6 st/krt	400 ml, 6 st/krt	750 ml, 6 st/krt	2,5 liter, 2 st/krt
Guld	7314SC.0.25	7314SC.0.40	7314SC.0.75	
Silver RAL 9006	7315SC.0.25	7315SC.0.40	7315SC.0.75	7315SC.2.50
Marlin Blue				7322SC.2.50
Blå RAL 5012			7323SC.0.75	7323SC.2.50
Blå RAL 5015			7324SC.0.75	7324SC.2.50
Blå RAL 5017				7320SC.2.50
Mörk Blå RAL 5010	7326SC.0.25	7326SC.0.40	7326SC.0.75	7326SC.2.50
Mörk Blå RAL 5002			7328SC.0.75	7328SC.2.50
Mörk Blå RAL 5011	7329SC.0.25		7329SC.0.75	
Grön RAL 6018			7333SC.0.75	7333SC.2.50
Grön RAL 6010			7334SC.0.75	7334SC.2.50
Grön RAL 6011			7335SC.0.75	7335SC.2.50
Grön RAL 6001	7336SC.0.25		7336SC.0.75	7336SC.2.50
Mörk Grön RAL 6005	7337SC.0.25	7337SC.0.40	7337SC.0.75	7337SC.2.50
Mörk Grön RAL 6009	7339SC.0.25	7339SC.0.40	7339SC.0.75	7339SC.2.50
Ivory RAL 1015	7342SC.0.25	7342SC.0.40	7342SC.0.75	7342SC.2.50
Gul RAL 1018	7343SC.0.25	7343SC.0.40	7343SC.0.75	7343SC.2.50
Gul RAL 1021			7346SC.0.75	7346SC.2.50
Gul RAL 1003				7347SC.2.50
Gul RAL 1007			7348SC.0.75	7348SC.2.50
Gul RAL 1004			7349SC.0.75	7349SC.2.50
Gul RAL 2000			7354SC.0.75	7354SC.2.50
Lila RAL 4001			7363SC.0.75	7363SC.2.50
Röd RAL 3000	7365SC.0.25	7365SC.0.40	7365SC.0.75	7365SC.2.50
Röd RAL 3020			7366SC.0.75	7366SC.2.50
Brun RAL 8001			7373SC.0.75	7373SC.2.50
Brun RAL 8011	7377SC.0.25		7377SC.0.75	7377SC.2.50
Svart RAL 9000	7379SC.0.25	7379SC.0.40	7379SC.0.75	7379SC.2.50
Svart Siden RAL 9005	7375SC.0.25	7375SC.0.40	7375SC.0.75	7375SC.2.50
Svart Matt			7378SC.0.75	7378SC.2.50
Grå RAL 7035			7381SC.0.75	7381SC.2.50
Silver Grå				7383SC.2.50
Grå RAL 7001	7382SC.0.25		7382SC.0.75	7382SC.2.50
Grå RAL 7005			7386SC.0.75	7386SC.2.50
Vit RAL 9010	7392SC.0.25	7392SC.0.40	7392SC.0.75	7392SC.2.50
Vit Siden RAL 9010	7394SC.0.25	7394SC.0.40	7394SC.0.75	7394SC.2.50
Vit Matt			7390SC.0.75	7390SC.2.50