

DRYLOK®

Drylok®

Betonggolvfärg



PRODUKTINFORMATION

DRYLOK Betonggolvfärg är speciellt formulerad för att skydda och försköna interiöra och exteriöra betongytor som garagegolv, betongtrappor, balkonger, altaner mm i hem och industrimiljö.

DRYLOK Betonggolvfärg är mycket slittålig och motstår väder och vind, hushållskemikalier, bensin och oljor.

TEKNISK DATA

Ytfinish	Matt
Kulör	Se färgprover
Lukt	Svag, latexdoft
Brandfarlig	Nej

VOC-halt	40 g/l max
Kategori	A/i
EU-gränsvärde	140 g/l

TORKTIDER VID 20°C & 60% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Dammtorr	1 timma
Övermålningsbar	4 timmar
Lätt gångtrafik	4 timmar
Tung gångtrafik	24 timmar
Bilar	5 dagar

Täckning

Teoretisk täckförmåga 12 m² per liter. Praktisk täckförmåga beror på flera faktorer som underlagets porositet och råhet och materialsvinn vid applicering.

Drylok® Betonggolvfärg



YTFÖRBEREDELSE

Garagegolv och exteriöra betongytor

DRYLOK Betonggolvfärg skall appliceras på ren betong. Tillåt nylagd betong att torka minst 30 dagar innan den målas med DRYLOK Betonggolvfärg. Alla tidigare beläggningar skall tas bort med färgborttagare eller genom slipning.

Betongytan måste vara ren och fri från smuts, damm, fett och olja. Alla fläckar på ytan måste rengöras med DRYLOK Betongtvätt eller liknande avfettning för betong till ytan är ren. Skölj rikligt med vatten. Behandla ytan med DRYLOK Etch eller saltsyra enligt tillverkarens rekommendationer innan DRYLOK Betonggolvfärg appliceras. En korrekt etsad yta skall se ut och kännas som fint sandpapper (120 korn). Om ytan fortfarande känns len, upprepa etsningsproceduren tills ytan har fått rätt struktur. Skölj sedan noggrant.

APPLICERING

Garagegolv och exteriöra betongytor

Rör om ordentligt före och under applicering. Luft- och ytemperaturen måste vara över 10°C under hela appliceringen och torktiden. Första lagret skall förtunnas med ca 10% vatten. Pensla ut den första strykningen så den tränger in ordentligt i betongens porer. Detta är viktigt för att färgen skall få så bra fästa som möjligt. Vänta 4 timmar innan den andra strykningen appliceras.

Interiöra betongytor

Betongytan måste vara ren och fri från smuts, damm, fett och olja. Rengör ytan noggrant med DRYLOK Betongtvätt. Skölj med vatten. Ta bort all löst sittande färg med en stålborste eller skrapa. Matta ner blanka målade ytor med ett sandpapper. För betongytor med mycket slät yta, skall betongen behandlas med DRYLOK Etch eller saltsyra enligt tillverkarens rekommendationer, innan DRYLOK Betonggolvfärg appliceras. En korrekt etsad yta skall se ut och kännas som fint sandpapper (120 korn). Om ytan fortfarande känns len, upprepa etsningsproceduren tills ytan har fått rätt struktur. Skölj sedan noggrant.

Interiöra betongytor

Rör om ordentligt före och under applicering. Luft- och ytemperaturen måste vara över 10°C under hela appliceringen och torktiden. För omålade ytor, skall första lagret förtunnas med 10% vatten. För tidigare målade ytor, applicera direkt utan att förtunna färgen. Pensla ut det första lagret så det tränger in ordentligt i betongens porer. Andra strykningen kan penslas eller rollas ut. För bästa resultat applicera två lager. Tillåt 4 timmars torktid mellan strykningarna.

Drylok® Betonggolvfärg



INFORMATION

Lagring

Lagras stående i ett svalt, torrt och väl ventilerat utrymme, inte i direkt solljus, vid temperaturer mellan 5 och 35°C. Aktas för kyla.

Rengöring

Gör rent penslar verktyg med varmt vatten och tvål/diskmedel direkt efter användning. Ta bort så mycket av produkten som möjligt från penslar och verktyg innan tvättning. Flytande färgrester lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda burkar lämnas till förpackningsåtervinningsstationer.

Viktigt

Golv där fukten tränger upp underifrån eller som är konstant fuktiga skall inte målas. Åtgärda läckor och skador i ytan genom att laga sprickor med hjälp av DRYLOK Fast Plug, en snabbsättande hydraulcement.

Storlekar

Drylok Betonggolvfärg finns i 946 ml och 3,8 liters förpackning.

Kulör	946 ml 4 st/krt	3,8 liter 2 st/krt
Drylok Betonggolvfärg Vit	U21212	U21213
Drylok Betonggolvfärg Grå	U21312	U21313
Drylok Betonggolvfärg TerraCotta	U22912	U22913

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt står utom vår kontroll fransäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.

Uppdaterat 2022