

# DRYLOK®



Drylok®

## Etch

### PRODUKTINFORMATION

DRYLOK Etch rengör och etsar betong, sten, kakel, tegel och galvaniserade ytor innan målning. DRYLOK Etch avlägsnar efflorescenser (saltutfällningar) och fogrester. Den är också idealisk att använda till att etsa betong och galvaniserade ytor före målning.

### FÖRBEREDELSE

Ta bort smuts, damm, fett och olja med en fettlösande rengörare. Låt ytan torka innan DRYLOK Etch appliceras.

**Blanda** För att ta bort efflorescenser, fogrester eller för att etsa galvaniserade ytor skall 350 ml DRYLOK Etch blandas med 4 liter varmt vatten. För att etsa betong före målning blandas 350 ml DRYLOK Etch med 2 liter varmt vatten.

### APPLICERING

Påför blandningen med en styv borste. Vänta 20-30 minuter. Skölj noga med rent vatten.

### INFORMATION

#### Lagring

Lagras stående i ett svalt och torrt utrymme.

#### Rengöring

Gör rent verktyg direkt efter användning i varmt vatten med tvål/diskmedel.

#### Viktigt

Använd inte en galvaniserad behållare. Använd gummihandskar och skyddsglasögon.

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt står utom vår kontroll fransäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.

Uppdaterat 2022

### TEKNISK DATA

Form Vitt pulver

#### Täckning

DRYLOK Etch (350 ml) blandat med 4 liter vatten räcker till ca 30 kvm..

#### Storlekar

Drylok Etch finns i 350 ml förpackning.

	Artikelnr	Antal i förpackning
Drylok Etch	01908	6



Paint and Coatings

Ormvråksvägen 44  
439 74 Fjärås  
Webb mppc.se

Tel 031-773 80 71  
Fax 031-773 80 72  
Mejl info@mppc.se

