

DRYLOK®

Drylok®

Extreme



PRODUKTINFORMATION

Extreme är en unik färg som garanterat stoppar vatten, även under högt tryck. DRYLOK Extreme bildar en barriär mot vatten genom att den tränger långt in i betongens porer och skapar en vattentät film. Utmärkt för bassänger och pooler.

DRYLOK Extreme kan ej mögla och är resistent mot alkali. Bästa resultat fås om den appliceras på torra ytor, men kan appliceras på lätt fuktade ytor också.

Detta är nästa generations vattentätande betongfärg, framtagen för att vattentäta alla betongytor såväl inom- som utomhus, ovan eller under marknivå. Ger en helt jämn och slät finish. DRYLOK Extreme står emot ett vattentryck av 15 psi (motsvarande en vägg av vatten som är 10 meter hög). Vattenburen.

- Tål ett tryck av 15 psi
- Diffusionsöppen
- 15 års garanti
- Jämn, slät finish - kritvit
- Brytbar

TEKNISK DATA

Ytfinish	Matt strukturerad
Kulör	Se färgprover
Lukt	Svag, latexdoft
Brandfarlig	Nej
Viskositet	110-120 KU
Ph	9,0-9,9
Filmtjocklek	13-21 mil vått
VOC-halt	89 g/l max
Kategori	A/i
EU-gränsvärde	140 g/l

TORKTIDER VID 20°C & 60% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Dammtorr	2 timmar
Övermålningsbar	3 timmar
Övermålningsbar med dekorativ latexfärg	24 timmar
Fyllning av pool efter applicering	5 dagar

Täckning

Teoretisk täckförmåga lager 1: 2 m² /liter, lager 2: 2-2,5 m² /liter. Praktisk täckförmåga beror på flera faktorer som underlagets porositet och råhet och materialsvinn vid applicering.

Förtunnas ej.



Paint and Coatings

Ormvråksvägen 44
439 74 Fjärås
Webb mppc.se

Tel 031-773 80 71
Fax 031-773 80 72
Mejl info@mppc.se

AV M&P PAINT AND COATINGS · DISTRIBUTERAD AV M&P

Drylok® Extreme



YTFÖRBEREDELSE

Betongytan måste vara ren och fri från smuts, damm, fett, olja, frost och färg. Laga alla hål och sprickor med DRYLOK Fast Plug, en snabbhärdande hydraulisk cement. Kontrollera även fogen där golv och vägg möts,

APPLICERING

Rör om ordentligt före och under applicering. Måla endast när temperaturen är över 10°C. applicera DRYLOK Extreme direkt på den bara betongytan med en nylonpensel, så den tränger in ordentligt i betongens porer. För bästa resultat,

INFORMATION

Brytning

Drylok Extreme kan brytas till ljusa kulörer med en alkali-säker brytpasta. Använd endast 25% av vad som normalt rekommenderas. Använd inte mer än 60 ml till 3,8 liter.

Lagring

Lagra i ett svalt, torrt och väl ventilerat utrymme, inte i direkt solljus, vid temperaturer mellan 5 och 35°C. Förvaras frostfritt.

Rengöring

Gör rent penslar verktyg med varmt vatten och tvål eller diskmedel direkt efter användning. Ta bort så mycket av produkten som möjligt från penslar och verktyg innan tvättning. Flytande färgrester lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda burkar lämnas till förpackningsåtervinningsstationer.

Viktigt

Om läckage fortfarande uppstår efter två lager, måla ytterligare en gång på denna yta. Vid målning på insidan

füll igen eventuella sprickor med DRYLOK Fast Plug. Ta bort efflorescenser (vita kalkutfällningar i betongen) med DRYLOK Etch och en stålborste. Ingen garanti ges om DRYLOK används på en redan målade yta.

vänta på en torr (regnfri) period innan applicering. Lägg på TVÅ LAGER. Låt torka 3 timmar mellan lagren. Andra lagret kan appliceras med en pensel eller roller.

av betongcistern låt DRYLOK Extreme torka i minst en vecka innan den fylls med vatten. DRYLOK Extreme ger i sig själv ett dekorativt och skyddande ytskikt. Önskas annan färg att användas ovanpå, i dekorativt syfte, kan en latexfärg av god kvalitet användas (låt dock DRYLOK Extreme torka i 24 timmar innan latexfärgen appliceras). Vid målning av fiskdammar och fågelbad skall INTE DRYLOK Extreme användas. Använd istället DRYLOK VATTENTÄTANDE BETONGFÄRG ORIGINAL.

DRYLOK Extreme skall inte användas till golv som utsätts för mekaniskt slitage (gångtrafik). Fortunnas ej.

Storlekar

Drylok Extreme finns i 946 ml (endast vit) och 3,8 liters förpackning.

Kulör	946 ml 4 st/krt	3,8 liter 2 st/krt
Drylok Extreme Vit	U28612	U28613
Drylok Extreme Grå	-	U28813
Drylok Extreme Blå	-	U28713

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt står utom vår kontroll frånsäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.

Uppdaterat 2022