

# TILE GUARD



Tile Guard

## Fogförsegling

### PRODUKTINFORMATION

Fogförsegling förseglar foglinjer för bättre resistans mot smuts och mögel. Förhindrar missfärgning och förenklar rengöring av fogen. Används lämpligast på fog till glaserade plattor.

### TEKNISK DATA

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Ytfinish    | Sillicone        |
| Kulör       | Transparant      |
| Lukt        | Svag             |
| Brandfarlig | Inte brandfarlig |
| Viskositet  | Lättflyktig      |

### TORKTIDER VID 20°C & 60% RELATIV LUFTFUKTIGHET

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Dammtorr        | 30 minuter |
| Övermålningsbar | 30 minuter |
| Genomhärdad     | 48 timmar  |

### Täckning

Täckning är ca 2,5 - 12 m<sup>2</sup>/120 ml, beroende på plattans storlek och bredd på fogen.



Paint and  
Coatings

Ormvråksvägen 44  
439 74 Fjärås  
Webb [mppc.se](http://mppc.se)

Tel 031-773 80 71  
Fax 031-773 80 72  
Mejl [info@mppc.se](mailto:info@mppc.se)

## Fogfösegling



## FÖRBEREDELSE

Ytan skall vara rengjord och torr. Använd rengöringsmedel av god kvalitet och skölj ren ytan med vatten. Finns det mögel på fogarna måste de göras rena, använd mögelborttagningsmedel. Torka rent med luddfri trasa. Laga eventuell skadad fog. Efter rengöring låt torka 24 timmar.

## APPLICERING

1. Läs hela bruksavisningen före applicering.
2. På nyinstallation kan Fogfösegling appliceras 2 veckor efter fogning.
3. Fogen måste vara ren, torr och rengjord från beläggningar.
4. Applicera direkt från flaskan med den medföljande penseln. Arbeta in en yta i taget. Låt inte produkten torka på plattorna, torka upp spill med en gång.
5. Om två eller fler lager skall appliceras, vänta 30 min mellan strykningarna.
6. Ytan är redo att beträdas efter 2 tim och är fullt genomhärdad efter 48 tim. Undvik att använda rengöringsmedel inom 48 tim.  
En behandling skyddar fogen i minst 5 år. Rengör pensel och verktyg med vatten efter varje användning.

## INFORMATION

## Tips

Testa alltid på en provyta innan applicering för att kontrollera önskat resultat.

## Lagring

Lagras stående och väl förslutet i ett svalt, torrt, frostfritt och väl ventilerat utrymme, inte i direkt solljus vid temperatur mellan 5 och 35°C.

## Rengöring

Skölj av applikatorn i vatten, torka av och sätt på locket.  
Flytande rester lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda förpackningar lämnas till förpackningsåtervinningsstationer.

## Storlekar

Fog Fösegling finns i 120 ml flaska och 650 ml spray flaska.

| Storlek      | Artikel nr | Antal i förpackning |
|--------------|------------|---------------------|
| 120 ml       | 1320       | 6                   |
| 650 ml spray | TC2012     | 6                   |

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt står utom vår kontroll fransä-  
ger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare  
utgåvor.

Uppdaterat 2025



Paint and  
Coatings

Ormvråksvägen 44  
439 74 Fjärås  
Webb mppc.se

Tel 031-773 80 71  
Fax 031-773 80 72  
Mejl info@mppc.se