

3302 CombiPrimer Häftgrund



Produktbeskrivning RUST-OLEUM® CombiPrimer Häftgrund 3302 är baserad på akryl löst i lösningsmedel.

Rekommenderat-användningsområde CombiPrimer Häftgrund 3302 skall användas på galvaniserat och rostfritt stål, aluminium, koppar, glas, porslin, och andra släta, oporösa ytor. Ovanpå läggs CombiColor 7300 Metall färg systemet. CombiPrimer Häftgrund är främst framtagen för pensel applicering.

Teknisk data	Ytfinish	Klibbig
	Kulör	Transparent/blåaktig
	Densitet	0,87 kg/liter
	Torrhalt	7% volym
	Viskositet	16-24 sek. Ford kopp 4 vid 20°C
	Rekommenderad filmtjocklek	Inte applicerbart
	VOC-halt	741 g/l
	Kategori	A/h
	EU gränsvärde	750 g/l (2010)

Torktider	vid 20°C & 50% relativ luftfuktighet
Beröringstorr:	Förblir klibbig
Hanteringsbar:	Förblir klibbig
Övermålningsbar:	Efter ½ timma men innan 24 timmar
Värmetålighet	100°C (torr värme)

Täckning Teoretisk: 35 m²/l
Praktisk täckförmåga beror på många faktorer som underlagets porositet och råhet och materialsvinn vid applicering.

3302 CombiPrimer Häftgrund

Förberedelser	Avlägsna fett, olja och alla andra föroreningar från underlaget genom alkalisk rengöring eller genom högtryckstvättning i kombination med lämpligt rengöringsmedel. Avlägsna tidigare applicerade färglager helt med färgborttagare/strippe. Ytan måste vara ren och torr under applicering.
Anvisningar för bruk	För garanterad homogenitet skall färgmaterialet omröras väl innan användning.
Spädning & applicering	Pensel: Använd en naturhårs pensel av god kvalitet. Rengöring: RUST-OLEUM Thinner 160 eller Xylen.
Appliceringsvillkor	Den omgivande luftens, underlagets och materialets temperatur skall vara mellan 5 och 35°C, och den relativa luftfuktigheten under 85%. Underlagets temperatur måste vara minst 3°C över daggpunkten.
Observera	Övermålas så snart som möjligt efter 30 minuter för att förhindra att smuts och damm fastnar i häftgrunden.
Användarskydd	Se säkerhetsdatablad samt varningstext på burken.
Lagringsduglighet	5 år från tillverkningsdatum i oöppnad förpackning, om lagrad i torrt, välventilerat utrymme, inte i direkt solljus vid temperatur mellan 5 och 35°C.
Storlekar	CombiPrimer Häftgrund 3302 finns i 250 ml, 750 ml och 400 ml Aerosol.

Artikel nr

250 ml	3302025
400 ml Spray	3302040
750 ml	3302075

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt står utom vår kontroll fransäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.