

## Cover-Stain Oljegrundfärg

---



**Produktbeskrivning** **Cover-Stain** är en högpresterande helmatt oljebaserad grundfärg som kombinerar snabb torktid med enastående vidhäftning och täckkraft. Använd **Cover-Stain** på väggar inom- och utomhus, dörrar, lister, panel, fönsterbågar och foder – på alla ytor där det behövs en grundfärg med snabb torktid, hög täckkraft och exceptionell vidhäftning. Denna mångsidiga oljebaserade grundfärg kan användas över eller under vilken alkyd- eller vattenburen färg som helst och är idealisk till nykonstruktion och renovering.

<b>Teknisk data</b>	<b>Ytfinish</b>	Helmatt
	<b>Kulör</b>	Vit
	<b>Lukt</b>	Olja/Alkyd
	<b>Brandfarlig</b>	Ja
	<b>Viskositet</b>	Lättflyktig till trögflytande
	<b>VOC-halt</b>	350 g/l
	<b>Kategori</b>	A/g
	<b>EU-gränsvärde</b>	350 g/l (2010)

**Torktider** **vid 21°C & 50 % relativ luftfuktighet**

<b>Dammtorr</b>	30 minuter
<b>Övermålningsbar</b>	2 timma
<b>Full vidhäftning</b>	7 dagar
<b>Färdigmåla</b>	Inom minst 30 dagar

**Täckning** Teoretisk täckförmåga 10 m<sup>2</sup> per liter.  
Praktisk täckförmåga beror på flera faktorer som underlagets porositet och råhet och materialsvinn vid applicering.

## Cover-Stain Oljegrundfärg

---

### Användningsområde

<b>Grundmåla Inomhus</b>	Används till att grundmåla tidigare behandlad byggskiva, gips, puts, spacklade ytor, trä- eller metalldörrar, fönster, skåp och skåpsluckor, plywood, panel, foder, högblank färg, klarlack och andra ytor inomhus.
<b>Grundmåla Utomhus</b>	<b>Cover-Stain</b> har utmärkt flexibilitet och inträngningsförmåga och gör den idealisk att använda på stora ytor utomhus som fasadpanel och foder. Används till att grundmåla fasadpanel, vindskivor, foder, dörrar, fönster och betong. Rekommenderas till all typ av trä (inklusive furu, gran, ek, ceder, plywood), masonite, metall (inklusive aluminium och stål).
<b>Försegling</b>	<b>Cover-Stain</b> förseglar omålade ytor så att täckfärgen får bättre täckning. Idealisk för trä – <b>Cover-Stain</b> fyller och binder träfibrer och har utmärkta överbyggande egenskaper vilket gör att färre lager färdigstrykningsfärg behövs. Mycket porösa ytor kan behöva två strykningar.
<b>Hög täckkraft</b>	En strykning med <b>Cover-Stain</b> täcker effektivt de flesta typer av fläckar såsom vattenfläckar, nikotin, bläck, graffiti, crayon, tusch, sot- och rostfläckar så att de inte blöder igenom till täckfärgen. Kraftiga brandskador och vattenfläckar skall förseglas med <b>B-I-N Kvist- och isoleringsgrund</b> . <b>B-I-N</b> är också att föredra för olja, fett, graffiti och liknande fläckar som är lösliga med lacknafta. Vissa fläckar kan behöva en andra strykning.
<b>Ceder &amp; Redwood utfällning</b>	<b>Cover-Stain</b> är formulerad att binda garvsyra (tannin) i färgfilmen och förhindra att det tränger in i täckfärgen. Två strykningar kan vara nödvändigt på mycket poröst trä (grovsågat timmer etc) samt under vattenbaserade och ljusa täckfärger.
<b>Blanka ytor</b>	Fäster på blank lackfärg och klarlack, kakel, skåpsluckor, masonite, glasfiber, vinyl och metallytor kan grundmålas utan att behöva mattslipa.
<b>På tapet</b>	<b>Cover-Stain</b> kan användas till att grundmåla befintlig icke-porös tapet för att täcka mönster/mörka färger innan färdigmålning.

### BRUKSANVISNING

<b>Förberedelser</b>	Ytan skall vara ren, torr, hel och fri från damm, smuts, överdrivet kritande material, fett, olja, mögel, tapetlim eller annat som kan påverka vidhäftningen negativt. Vid osäkerhet, tvätta alltid ytan med lämpligt rengöringsmedel eller lösningsmedel. Ta bort löst sittande färg eller beläggningar. Lättslipa utsatt trä utomhus med slippapper korn 80 till korn 100 för att ta bort lösa eller gamla träfibrer. Vid grundmålning av fläckiga/smutsiga ytor, ta bort så mycket som möjligt av fläckarna genom att tvätta, slipa eller skrapa etc. Ta bort mögel och alger med mögeltvätt. Stålbörsta rostiga ytor. Måla kvistar och kåda fläckvis med <b>B-I-N Kvist- och isoleringsgrund</b> innan hela ytan grundmålas med <b>Cover-Stain</b> .
<b>Applicering</b>	Skaka eller rör om innan användning. Applicera med en pensel av natur- eller syntetborst, roller eller spruta. Använd andningsmask om <b>Cover-Stain</b> sprutas, sörg för god ventilation. Applicera när luft- och yttemperatur är mellan 5-32 C och relativa luftfuktigheten är mindre än 85%.

## Cover-Stain Oljegrundfärg

---

<b>Brytning</b>	Max 1,5% brytfärg får tillsättas. En något längre torktid fås när brytfärg tillsätts.
<b>Spraya</b>	<i>Luftlöst system:</i> använd ett munstycke på 0,38 – 0,43 mm (0,015” – 0,017”) vid 124-151 bars tryck.
<b>Lagring</b>	Lagras stående och väl förslutet i ett svalt, torrt och väl ventilerat utrymme mellan 5 och 35°C. Förvaras inte i direkt solljus.
<b>Rengöring</b>	Gör rent verktyg med lacknafta direkt efter användning. Ta bort så mycket av produkten som möjligt från penslar och verktyg innan tvättning. Flytande rester lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda förpackningar lämnas till förpackningsåtervinningsstationer.
<b>Viktigt</b>	Applicera enligt riktlinjerna angivna på förpackningen annars kommer produktens egenskaper inte bli optimala. Testa alltid på en provyta innan applicering för att kontrollera önskat resultat. <i>Skall inte användas till golv eller trädäck eller till ytor som är under vatten eller utsatta för vatten under långa tider.</i>
<b>Storlekar</b>	<b>Cover-Stain</b> finns i 1 liters och 2,5 liters förpackning.

**Artikel nr**

Storlek	Artikel nr	Antal i förpackning
1 liter	841012	6
2,5 liter	841013	4

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt står utom vår kontroll fransäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.