

## Concrete Seal

---



### Produktbeskrivning

Thompson's Concrete Seal är en tuff och slittålig försegling framtagen att skydda och stabilisera alla betongytor. Den är speciellt framtagen att tränga in djupt i betongens yta vilket ger ett långvarigt skydd som inte dammar och samtidigt skyddar ytan mot vatten, olja, fett och bränslespill. När ytan är förseglad blir rengöring från smuts och spill enkel och lämnar inga fläckar.

Thompson's Concrete Seal ger maximalt skydd mot smuts, damm, olja, fett, bränsle och vattenskador. Det behövs inget extra skydd när Concrete Seal är applicerat. Om ytan skall målas över används en lösningsmedelsbaserad golv färg.

Thompson's Concrete Seal är en lösningsmedelsbaserad akrylharts.

### Teknisk data

<b>Kulör</b>	Färglös, torkar klar
<b>Lukt</b>	Lösningsmedel
<b>Brandfarlig</b>	Brandfarlig
<b>Viskositet</b>	Flyktig
<b>VOC</b>	Kat A/h max 680 g/l

### Torktider

vid 20°C & 60 % relativ luftfuktighet

<b>Damtorr</b>	1 timma
<b>Lätt trafik</b>	4 timmar
<b>Övermålningsbar</b>	4 timmar
<b>Bilar/fordon</b>	Minst 12 timmar
<b>Full hårdhet</b>	5 dagar

### Täckning

Teoretisk täckförmåga 6 m<sup>2</sup> per liter.

Praktisk täckförmåga beror på många faktorer som underlagets porositet och råhet och materialsvinn vid applicering.

## Concrete Seal

---

<b>Förberedelser</b>	<p>Se till att ytan som ska behandlas är ren och fri från smuts, fett, olja, löst material eller påväxt som kan förhindra att Concrete Seal tränger in i underlaget. Ev. lagningar av ytan skall göras innan påbörjad behandling.</p> <p>Följ tillverkarens anvisningar vid applicering och användning av rengöringsmedel. Låt ytan torka helt efter rengöring innan applicering av Concrete Seal.</p> <p>Vid applicering på nylagd betong skall ytan härda i minst 30 dagar, etsa sedan ytan med en saltsyralösning (15%-ig), eller annan likvärdig produkt, för att öppna upp betongen för Concrete Seal. Skölj av ytan innan applicering så att inga rester finns kvar av saltsyran.</p>
<b>Applicering</b>	<p>Skaka burken både innan och under applicering. För bästa resultat används en ruller med lång lugg och ett tråg motståndskraftig mot lösningsmedel. Används pensel är det en pensel med naturhår som skall användas. Applicera ett jämnt lager och se till att alla ytor blir behandlade. Det är viktigt att pölar inte bildas i ojämnheter i underlaget. Använd pensel för att fördela ut materialet över ytan. Applicera inte när det är blött eller om regn väntas innan Concrete Seal har torkat.</p>
<b>Underhåll</b>	<p>Ytor behandlade med Concrete Seal kan behandlas igen efter behov. Exteriöra ytor kan behöva ny behandling efter 1-2 år beroende på slitaget. Interiöra ytor behandlas efter behov.</p>
<b>Lagring</b>	<p>Lagras stående och väl förslutet i ett svalt, torrt och väl ventilerat utrymme vid temperatur mellan 5 och 35°C, inte i direkt solljus.</p>
<b>Rengöring</b>	<p>Gör rent penslar och verktyg direkt efter användning i laknafta/penseltvätt. Ta bort så mycket av produkten som möjligt från penslar och verktyg innan tvättning. Flytande rester lämnas till miljöstation. Vål tömda brukar lämnas till förpackningsåtervinningsstationer.</p>

## Concrete Seal

---

### Viktigt

Applicera enligt riktlinjerna angivna på förpackningen annars kommer produktens egenskaper inte bli optimala.  
Testa alltid på en provyta innan applicering för att kontrollera önskat resultat.  
Concrete Seal kan göra att ytan blir lite mörkare och blankare.  
Tillåt nylagd betong att härda i minst 30 dagar innan Thompson's Concrete Seal appliceras på ytan. Etsa ytan så att betongen öppnas upp innan applicering.  
Applicera inte i fuktigt väder eller om regn väntas. För bästa resultat applicera inte under +10°C.  
Skydda angränsande ytor från spill och stänk. Skölj av ytor med varmt vatten och rengöringsmedel.

### Storlekar

Thompson's Concrete Seal finns i 5 liters förpackning.

### Artikel nr

	Artikel nummer
5 liter	35275

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt står utom vår kontroll fransäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.