

ZAR Ultra Polyuretanlack



Produktbeskrivning ZAR Ultra är en mycket snabbtorkande oljebaserad polyuretanlack. Torkar på 2 timmar på obehandlat trä. ENDAST FÖR INOMHUSBROK. ZAR Ultra är lättstruken och ger en slitstark och resistent lackyta på trägolv, möbler, bardiskar och snickerier. ZAR Ultra är självtjämnande och lämnar inte kvar några penselmärken. Står emot skuffmärken, alkohol och hushållskemikalier.

Teknisk data	Ytfinish	Finns i 10, 20, 40 och 90 glans
	Lukt	Lösningsmedelsdoft
	Brandfarlig	Brandfarlig
	Viskositet	G-E (Gardner-Holdt) vid 25°C
	VOC	489 g/liter
	EU gränsvärden	500 g/liter (2010)
	Kategori	A/i

Torktider vid 20°C och 60 % relativ luftfuktighet

Dammtorr	2 timmar
Övermålningsbar	2 timmar
Låt sista lagret torka	4-6 timmar
Lätt gångtrafik	24-48 timmar
Normal gångtrafik	3-5 dagar
Genomhärdad	7-10 dagar

Förtunning Förtunnas inte

Täckning Teoretisk: 12 m² / liter
Praktisk täckförmåga beror på många faktorer som underlagets porositet och råhet och materialsvinn vid applicering.

ZAR Ultra Polyuretanlack

Förberedelser

Nytt/obehandlat trä: Slipa ytan slät med ett fint slippapper (220 korn). Slipa alltid längs med fibrerna. Om ytan är grov och ojämn, slipa först med ett grovt slippapper och avsluta med ett finare. Dammsug upp allt slipdamm och torka ytan ren med en lätt fuktad trasa.

Gammal lack i bra skick: Rengör ytan med målartvätt och skölj. Slipa lätt i fibrernas riktning för att matta ner alla blanka ytor (220 korn). Dammsug upp allt slipdamm och torka ytan ren med en lätt fuktad trasa.

Gammal lack i dåligt skick: Ta bort all gammal lack. Alla lacker eller betser som innehåller vax eller vattenavstötare måste tas bort. Dammsug upp allt slipdamm och torka rent med en lätt fuktad trasa.

Infärgning

Använd ZAR Träbets. Tillåt ZAR Träbets att torka minst 3-6 timmar innan ytan lackas.

Infärgning golv

Vid golvapplicering låt betsen torka tills ytan är torr och klubbfri (ca 24 timmar) innan den överlackas med ZAR Ultra Polyuretanlack.

Applicering

Rör om ordentligt innan (i minst 2 minuter) och under applicering. SKAKA INTE. Applicera direkt från burken. Använd en lackpensel eller mohairroller. Doppa penseln i burken och låt överflöd droppa av. Flöda på ZAR Ultra i fibrernas riktning. Undvik att pensla för mycket då luftbubblor kan bildas.

Golvlackning

Områden med sämre ventilation som stängda rum, hörnen etc. kan ta längre tid att torka. Applicera minst 3 lager för bästa resultat.

Rengöring

Gör rent penslar och verktyg direkt efter användning med mineralterpentin. Ta bort så mycket av produkten som möjligt från penslar och verktyg innan tvättning. Flytande lackrester lämnas till miljöstation. Vål tömda brukar lämnas till förpackningsåtervinningsstationer.

Storlekar

ZAR Ultra Polyuretanlack finns i 236 ml, 946 ml och 3.8 liter.

Artikel nr

	Blank	Halv-Blank	Sidenmatt	Antik
236 ml	32806	33006	32906	33906
946 ml	32812	33012	32912	33912
3.8 liter	32813	33013	32913	33913

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt står utom vår kontroll fransäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.