

ZAR Exteriör Vattenbaserad Polyuretanlack



Produktbeskrivning ZAR Exteriör vattenbaserad polyuretanlack (endast för utomhusbruk). Innehåller absorberer för UV-strålning och antioxidanter. ZAR är det ultimata utomhusskyddet för trä. Perfekt för marina trätytor (ovanför vattenlinjen), dörrar utomhus, inklusive glasfiber- och ståldörrar, träväggar utomhus, utomhusmöbler, staket, portar och andra trätytor utsatta för direkt solljus. Speciellt framtagen för direkt solljus. Används inte på ytor som ligger i skugga hela tiden. INTE FÖR TRÄDÄCK. Ljust bärnstensfärgad.

Teknisk data	Ytfinish	Finns i 20, 40 och 90 glans
	Lukt	Svag doft
	Brandfarlig	Inte brandfarlig
	Viskositet	60-65 KU vid 25°C
	VOC	76 g/l
	EU gränsvärden	130 g/l (2010)
	Kategori	A/i

Torktider vid 20°C och 60 % relativ luftfuktighet

Yttorr 30 minuter

Övermålningsbar 2 timmar

Låt sista lagret torka 24 timmar, känns ytan klabbig skall torktiden förlängas.

Förtunning Förtunnas inte

ZAR Exteriör Vattenbaserad Polyuretanlack

Täckning	<p>Teoretisk: 12 m² / liter</p> <p>Praktisk täckförmåga beror på många faktorer som underlagets porositet och råhet och materialsvinn vid applicering.</p>
Förberedelser	<p>Nytt/obehandlat trä: Slipa ytan slät med ett finns slippapper. Slipa alltid längs med fibrerna. Använd inte stålull. Ta bort slipdamm med en dammsugare och torka ytan ren med en lätt fuktad trasa. Om ytan är grov och ojämn, slipa först med ett grovt slippapper och avsluta med ett finare.</p> <p>Gammal lack i bra skick: Gör ren ytan från smuts, fett och vax. Slipa lätt i fibrernas riktning för att matta ner alla blanka ytor. Använd inte stålull. Ta bort slipdamm med en dammsugare och torka ytan ren med en lätt fuktad trasa.</p> <p>Gammal lack i dåligt skick: Ta bort all gammal lack. Lack som innehåller vaxer eller vattenavstötare måste tas bort. Använd inte stålull. Ta bort slipdamm med en dammsugare och torka ytan ren med en lätt fuktad trasa.</p>
Om ytan skall betsas	<p>Om ytan skall betsas använd ZAR Oljebaserad Träbets för bästa resultat. Låt betsen torka i minst 48 timmar innan ZAR Exteriör Vattenbaserad Polyuretanlack appliceras.</p>
Applicering	<p>Rör om ordentligt innan och under applicering. SKAKAL INTE. Applicera direkt från burken. Använd en ren pensel med syntetborst eller en lackstrykare. Använd inte roller. Flöda på ZAR längs med fibrernas riktning. Undvik att pensla för mycket då luftbubblor kan bildas. För bästa resultat, applicera när luft- och yttemperaturen är mellan 12 - 30°C och luftfuktigheten är under 50%.</p>
Viktigt	<p>Applicera inte ZAR Exteriör Vattenbaserad Polyuretanlack över färg.</p> <p>För att erhålla ett fullgott resultat testa alltid på en dold yta innan jobbet färdigställs.</p> <p>För bästa skydd och slittålighet på trä rekommenderas tre lager, två lager på stål och metall.</p>
Rengöring	<p>Gör rent penslar och verktyg direkt efter användning med tvål/diskmedel. Ta bort så mycket av produkten som möjligt från penslar och verktyg innan tvättning.</p> <p>Flytande lackrester lämnas till miljöstation. Vål tömda brukar lämnas till förpackningsåtervinningsstationer.</p>

ZAR Exteriör Vattenbaserad Polyuretanlack

Lagring Lagras stående och väl förslutet i ett svalt, torrt och väl ventilerat utrymme, inte i direkt solljus vid temperatur mellan 5 och 35°C. Förvaras frostfritt.

Storlekar ZAR Exteriör Vattenbaserad Polyuretanlack finns i 473 ml och 946 ml.

Artikel nr	Blank (90)	Halvblank (40)	Sidenmatt (20)
473 ml	32611	34211	32711
946 ml	32612	34212	32712

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt står utom vår kontroll fransäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.